

VSK Bitum ARD

Membrana bituminosa autoadesiva ardesiata
Riwega | eternitycomfort

Dichiarazione di prestazione
Numero di identificazione: A0005975/F667-0

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	02065040 VSK Bitum ARD
2	Numero di tipo, lotto, o qualsiasi altro elemento che consente l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art.11, par.4	Sulla confezione del prodotto
3	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante	EN Standard: 13859-1:2014 Destinazioni d'uso previste: Membrane bituminose flessibili per l'impermeabilizzazione, strato sottotegola o sotto coperture discontinue.
4	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11, par.5	02065040 VSK Bitum ARD Riwega srl, I - 39044 Egna (BZ), Via Isola di Sopra 28
5	Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art.12, par.2	Omesso
6	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V	EN Standard: 13707:2004+A2:2009 / 13859-1:2004 Sistema AVCP: AVCP 2+ / AVCP 3
7	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata	In accordo con i sistemi AVCP sopraindicati, i seguenti Notified Body (SGS INTRON – 0958) ha rilasciato i certificati di conformità del sistema di controllo di fabbrica (Factory Production Control).
8	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea	Omesso
9	Prestazione dichiarata	

EN Standard 13859-1 Caratteristiche essenziali	Prestazione	Tolleranza	Metodo di prova
Lunghezza rotolo	10 m	-1%	EN 1848-1
Larghezza rotolo	1 m	-1%	EN 1848-1
Spessore	-mm	-	EN 1849-1
Massa areica	3,5 kg/m ²	±10%	EN 1849-1
Impermeabilità all'acqua (60kPa)	Superato	-	EN 1928
Reazione al fuoco	Npd**	-	EN 13501-1
Resistenza al fuoco	F _{roof}	-	EN 13501-5
Resistenza a trazione MD/CD*	400 / 300 N/5cm	-20% / +50%	EN 12311-1
Allungamento a rottura MD/CD*	35 / 35 %	-15%	EN 12311-1
Resistenza alla lacerazione MD/CD*	120 / 120 N	-20% / +50%	EN 12310-1
Flessibilità a freddo	-20 °C	-	EN 1109
Stabilità forma a caldo	90 °C	-	EN 1110
Punzonamento statico	10 Kg	-	EN 12730 met. A
Resistenza al punzonamento dinamico	700 mm	-	EN 12691
Dopo invecchiamento artificiale			
Impermeabilità all'acqua (60kPa)	Superato	-	EN 1296 + EN 1928
Resistenza a trazione MD/CD*	npd**	-	EN 1296 + EN 12311-1
Flessibilità a freddo dopo invecchiamento artificiale	-15 °C	+15 °C	EN 1296+EN 1109
Stabilità forma a caldo dopo invecchiamento artificiale	80 °C	-10°C	EN 1296+EN 1110

*MD= longitudinale; CD= trasversale; **npd=no performance determined

(Continua a pagina seguente)

VSK Bitum ARD

Membrana bituminosa autoadesiva ardesiata
Riwega | eternitycomfort

Dichiarazione di prestazione
Numero di identificazione: A0005975/F667-0

(Continua da pagina precedente)

- 10 Dichiarazione** La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità del fabbricante di cui al punto 4, in accordo al Regolamento (EU) No 305/2011.
Firmato a nome e per conto del costruttore e del fabbricante dagli amministratori:



Rizzi Werner



Gamper Werner

Egna, 23/06/2025