

Air Coll

Bande adhésive butylique avec une surface crépissable
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du : 06/02/2014
Art. 02203207 / 02203215
Rév.07 du : 27/02/2024

Caractéristiques	AIR Coll 75X	AIR Coll 150X
Article	Art.02203207	Art.02203215
Matériaux	PP / butyle	
Liner	PE (prédécoupé)	
Dimensions	75 mm x 25 m	150 mm x 25 m
Epaisseur	1 mm	
Couleur	Gris	
Poids spécifique	env.1,40 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)	
Température de traitement	+5°C / +30°C	
Résistance à la température	-40°C / +100°C	
Dureté (Shore 00)	env.40 (DIN EN ISO 868)	
Viscosité	Stable (DIN EN ISO 7390)	
Température d'inflammation	>400°C (DIN 51794)	
Résistance à la pression	>0,04 N/mm ² (DTU 39.4)	
Contenu solide	>99 % (DIN EN ISO 10563)	
Classification au feu	B2, normalement inflammable (DIN 4102)	
Stabilité aux rayons UV	3 mois*	
Emissions	Très faible (selon Emicode®)	
Emballage	4 rouleaux	2 rouleaux
Stockage	Conserver dans un lieu frais et sec à env.20°C à l'abri des expositions solaires pendant un max. de 12 mois	

*en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.