

T-PE-Plan Contact Adhesive

Einkomponentiger Kontakt-Klebstoff
Riwega | planus

Technische Daten
vom: 16/06/2022
Art. PLA35001
Rev.01 vom 11/07/2022

Technische Daten	Wert
Viskosität (+ 20 °C)	2250 ± 750 mPa*s
Flammpunkt (Methode mit geschlossenem Tiegel)	< 0 °C
Dichte	0,75 g/cm ³
Prozentsatz der Feststoffe	31,5 ± 2 %
Optimale Anwendungstemperatur	+5 °C bis + 25 °C
Anwendungszeit	Min. +5 °C
Verbrauch	175 – 250 g/mq pro Seite
Konservierung	Kühl und trocken lagern. In der original verschlossenem Behälter kann es mindestens 9 Monate gelagert werden.
Verpackung	4,5 kg/Gebinde

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

Vorliegendes Sicherheitsdatenblatt wurde auf der Grundlage der italienischen Originalversion ins Deutsche übersetzt. Riwega GmbH ist nicht verantwortlich für fehlerhafte Übersetzungen, daher verweisen wir auf die Originalversion in italienischer Sprache, download unter www.riwega.com