



PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il sigillante elastico, duraturo e invisibile

- Sigillante MS Polimero
- Ideale per sigillare all'aria e al vento qualsiasi fessura dell'involucro edilizio
- Totale invisibilità e flessibilità del giunto sia all'interno che all'esterno
- Particolarmente resistente alle dilatazioni e alle vibrazioni

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Materiale	MS polimero	
	Incolore	Bianco
Colore		
Densità	~1,05 g/cm ³	~1,4 g/cm ³
Resa	30 ml/m	
Durezza (Shore A)	~22	~25
Max. deformazione totale fuga	±25 %	
Allungamento a rottura	npd*	250 %
Sovraverniciabile	a completo indurimento	
Formazione pelle (23°C/50% UR)	~10 min.	~60 min.
Asciugatura (23°C/50% UR)	~2 mm/24 h	
Emissioni	Emicode®	EC1 ^{plus}
Temperatura di lavorazione	+5°C / +40°C	
Temperatura di esercizio	-20°C / +100°C	
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Classificazione elementi di facciata	EN 15651-1	F-INT 25LM
Classificazione impianti sanitari	EN 15651-3	npd* XS1
Classificazione passaggi pedonabili	EN 15651-4	npd* 25LM
Luogo di stoccaggio	asciutto, al riparo dai raggi UV, +5°C / +25°C	
Tempo di stoccaggio	max. 12 mesi	

*no performance determined

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti



Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Contenuto (ml)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Incolore	02040408	290	20	60
Bianco	02040409	290	20	60