

## Primer Bitum

Base acqua

Scheda tecnica prodotto

del 06/02/2014

Art. Nr. 02040601

Rev.03 del 20/01/2020

Caratteristiche	
Materiale	Bitume in emulsione acquosa e additivi
Aspetto	Fluido marrone
Contenuto	5 litri
Densità a 20°C	1,00 ( $\pm$ 0,01) kg/l
Resa (dipendente dalla superficie)	Ca.200/300 g/m <sup>2</sup>
Temperatura di lavorazione	+5°C / +35°C
Residuo secco	25 %
pH a 20°C	11 ( $\pm$ 0,5)
Tempo di asciugatura	Ca.2 ore (a seconda della temperatura esterna e dello spessore)
Imballaggio	1 barattolo
Stoccaggio	Asciutto, nel contenitore originale, max. 12 mesi

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.