

Primer Bitum

Base acqua
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto
del: 06/02/2014
Art. N. 02040601
Rev.05 del: 17/12/2024

Caratteristiche	
Materiale	Bitume in emulsione acquosa e additivi
Aspetto	Fluido marrone
Contenuto	5 litri
Densità a 20°C	(0,99÷1,05) kg/L
Resa (dipendente dalla superficie)	Ca. 100÷ 250 g/m ²
Temperatura di lavorazione	+5°C / +35°C
Residuo secco	(32÷36) %
pH a 20°C	8,0÷11,0
Tempo di asciugatura	20÷40 minuti*
Imballaggio	1 barattolo
Stoccaggio	Asciutto, nel contenitore originale, max. 24 mesi

* Valori registrati con temperatura di 23°C e umidità al 50%. I dati espressi possono variare in funzione dello spessore del prodotto applicato e delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, assorbenza del fondo.

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. Il documento aggiornato è reperibile sul sito internet www.riwega.com. Il presente documento annulla e sostituisce la precedente versione.