

Primer Bitum

Auf Wasserbasis

Technisches Datenblatt
vom 06/02/2014
Art. Nr. 02040601
Rev.03 vom 20/01/2020

Wesentliche Merkmale	
Material	Bitumen in wässriger Emulsion und Additiven
Aussehen	Flüssig braun
Inhalt	5 Liter
Dichte zu 20°C	1,00 ($\pm 0,01$) kg/l
Ausbeute (abhängig von der Oberfläche)	Ca.200/300 g/m ²
Verarbeitungstemperatur	+5°C / +35 °C
Trockener Rückstand	25%
pH a 20°C	11 ($\pm 0,5$)
Trockenzeit	Ca.2 Stunden (abhängig von der Außentemperatur und der Dicke)
Verpackung	1 Dose
Lagerung	Trocken, im Originalgebände, max. 12 Monate

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.