

Primer Liquid

Technisches Datenblatt
vom 06/02/2014
Art. Nr. 02040600
Revision 02 vom 20/01/2020

Wesentliche Merkmale	Leistung
Materialbasis	Synthetischer Kautschuk und organische Lösemittel
Inhalt	500 ml
Dichte	0,75 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	+5°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit	-20°C / +80°C
Viskosität	Ca.150 mPa.s
Feststoffanteil	20 %
Ausbeute (abhängig von der Oberfläche)	Ca.150-250 ml/m ² (ca.3 m ²)
Ablüßzeit	Ca.10 Min. (abhängig von Untergrund und Temperatur)
Verbrauch	Von 150 ml/m ² bis 250 ml/m ² (abhängig von Untergrund)
Kennzeichnung	Kennzeichnungspflichtig, siehe Sicherheitsdatenblatt
Reinigung	Waschbenzin
Farbton	Gelb bis braun
Lieferform	1 Dose
Lagerung	Originalgebinde kühl und trocken lagern, 12 Monate lagerfähig

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.