

ROLL Flex TOP - Cu

Dreidimensional verformbarer Anschluss
Riwega | eternitycomfort

Rev.03

Produktdatenblatt
vom 29/05/2014
vom 02/09/2021

Wesentliche Merkmale	Werte
Zusammensetzung	Kupfer / Butyl
Trennmateriale	Zweigeteilter Silikonliner
Dicke (Kupfer)	0,10 mm
Dicke (Butylkleber)	1,5 mm
Rollenlänge	5 m
UV-Beständigkeit	Stabil*
Alterungsbeständigkeit	Beständig
Temperaturbeständigkeit	-30 °C / +90 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C / +40 °C
Wellendehnung	1,30%
Lagerung	Trocken, vor UV-Strahlen geschützt, max. +30°C für max.24 Monate
Verpackung	1 Stück / Karton
Palette	48 Kartons

Artikel und Maße	
Farben / Maße	300 mm
Kupfer	01108305

* Bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.