

Coll 50 / 80 / 150

Bande adhésive butylique
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du : 06/02/2014

Art. 02044050 / 02044080 / 02044150
Rév.04 du : 16/08/2021

Caractéristiques	Coll 50	Coll 80	Coll 150
Article	02044050	02044080	02044150
Matériaux	Butyle / film LDPE		
Liner	PE		
Dimensions	50 mm x 15 m	80 mm x 15 m	150 mm x 15 m
Epaisseur	1 mm	2 mm	1 mm
Couleur	Gris		
Poids spécifique (DIN EN ISO 1183-1)	env.1,40 g/cm ³		
Température de traitement	+5°C / +30°C		
Résistance à la température	-40°C / +100°C		
Dureté - Shore 00 (DIN EN ISO 868)	env.40		
Viscosité (DIN EN ISO 7390)	Stable		
Température d'inflammation (DIN 51794)	>400°C		
Résistance à la pression (DTU 39.4)	>0,04 N/mm ²		
Contenu solide (DIN EN ISO 10563)	>99 %		
Classification au feu (DIN 4102)	B2, normalement inflammable		
Stabilité aux rayons UV	3 mois*		
Emissions (Emicode®)	Très faible		
Emballage	12 rouleaux	4 rouleaux	4 rouleaux
Stockage	Conserver dans un lieu sec à environ 20 °C, à l'abri des expositions solaires; pendant un max. de 12 mois		

*en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.