

# Coll Flexi

Bande adhésive butylique haute élasticité  
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit  
du : 06/02/2014  
Art. 02044100  
Rév.03 du : 13/08/2021

<b>Caractéristiques</b>	
Article	02044100
Matériau	Butyl / film LDPE à très grande souplesse
Liner	PE (prédécoupé en deux)
Dimensions du rouleau	100 mm x 15 m
Epaisseur	1,5 mm
Couleur	Noir
Densité	env.1,4 g/cm <sup>3</sup> (DIN EN ISO 1183-1)
Température de traitement	+5°C / +30°C
Résistance à la température	-40°C / +90°C
Dureté (Shore00)	env.40 (DIN EN ISO 868)
Viscosité	Stable (DIN EN ISO 7390)
Résistance à la compression	>0,04 N/mm <sup>2</sup> (DTU 39.4)
Contenu solide	>99 % (DIN EN ISO 10563)
Classement au feu	B2, normalement inflammable (DIN 4102)
Stabilité aux rayons UV	3 mois*
Émissions	Très réduite (selon Emicode®)
Allongement à la rupture (film LDPE)	max.300%
Coefficient de résistance au passage de la vapeur $\mu$	min.766000 (DIN EN ISO 12572)
Emballage	4 rouleaux
Stockage	Conserver dans un lieu sec à env. 20°C. à l'abri des rayons du soleil pendant un max. de 24 mois

\*en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Ce document annule et remplace toute version précédente.