

Coll Solar

Bande adhésive bitumineuse
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du : 06/02/2014
Art. 02044501
Rév.05 du : 16/08/2021

Caractéristiques	
Matériau	Bitume / aluminium
Couleur	Brun foncé
Epaisseur (EN 1849-1)	1,2 mm
Densité	1200 g/m ²
Dimensions	1,0 m x 25 m
Imperméabilité (EN 1928)	Réussi (≥ 60 kPa)
Résistance à la traction MD/CD* (EN 12311-1)	180/190 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD* (EN 12311-1)	20/30 %
Résistance à la déchirure MD/CD* (EN 12310-1)	45/40 N
Résistance à la charge statique (EN 12730)	Met.A 15 Kg / Met.B 20 Kg
Résistance au détachement des joints (Peel) (EN12316-1)	20 N/50 mm
Résistance à la traction des joints (Shear) (EN 12317-1)	190/210 N/50mm
Coefficient de transmission de vapeur (valeur Sd) (ISO EN 12572)	≥ 1500 m
Température d'application	+5°C / +45°C
Température de résistance	-40°C / +80°C
Flexibilité à basse température (EN 1109)	≤ -23°C
Classe de réaction au feu (EN 11925-2)	Classe E
Classe au feu (DIN 4102)	B2
Emballage	Carton de 1 rouleau (25 m ²)
Stockage	Conserver dans un lieu sec, avec une température comprise entre +5°C et +40°C, pendant un max. de 12 mois

*MD = longitudinal; CD = transversal

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.