

Glue DB

Espuma adhesiva
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto
de: 15/06/2016
Art. Nr. 02040510
Rev.04 de: 16/08/2021

Características	Norma	
Base		Espuma de poliuretano monocomponente
Clase de resistencia al fuego	DIN 4102-1	B3
Temperatura de trabajo del producto (mín/máx)		+10°C / +30°C
Temperatura de trabajo del producto (óptima)		+15°C / +25°C
Temperatura ambiente de trabajo (mín/máx)		+3°C / +35°C
Temperatura ambiente de trabajo (óptima)		+15°C / +25°C
Rendimiento (20°C / 65%HR)	FEICA TM 1003	47 litros / Botella de 750 ml
Formación de piel (20°C / 65%HR)		8 - 12 minutos
Posibilidad de cortado (Espesor 2 cm) (20°C / 65%HR)		20 - 30 minutos
Estabilidad dimensional (20°C / 65%HR)	FEICA TM 1004	± 5%
Resistencia a la temperatura		-40°C / +80°C (por breves períodos +120°C)
Densidad		15 - 25 kg/m³
Resistencia a la presión (deformación 10%)	DIN 53421	5 - 7 N/cm²
Difusión del vapor de agua	DIN 53429	50 - 60 g/m²/24 horas
Conductividad térmica	DIN 56612	Aprox. 0,035 W/mK
Almacenamiento		Conservar en un lugar fresco (max. 15 meses a 20 °C), seco y alejado de las heladas; mantener en posición vertical

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Este documento anula y sustituye a la versión anterior.