

Primer Bitum

A base de agua
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto
de: 06/02/2014
Art. 02040601
Rev.06 de: 17/12/2024

Características

Material	Betún en emulsión acuosa y aditivos
Aspecto	Fluido marrón
Contenido	5 litros
Densidad a 20°C	(0,99÷1,05) kg/L
Rendimiento (variable según la superficie)	Aprox. 100÷ 250 g/m ²
Temperatura de trabajo	+5°C / +35°C
Residuo seco	(32÷36) %
pH a 20°C	8,0÷11,0
Tiempo de secado	20÷40 minuti*
Embalaje	1 bote
Almacenamiento	Seco, en el envase original, máx. 24 meses

* Valores registrados a una temperatura de 23°C y una humedad del 50%. Los datos expresados pueden variar en función del espesor del producto aplicado y de las condiciones específicas de la obra: temperatura, humedad, ventilación, absorbencia del soporte.

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Este documento anula y sustituye a la versión anterior.