

Sil Power Fix

Mastic MS polymère
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du : 06/02/2014
Art. 02040408 / 02040409
Rév.07 du : 30/10/2022

Caractéristiques	Norma		
Couleur		Blanc	Incolore
Article		02040409	02040408
Contenu		290 ml	
Matériau		MS Polymère	
Densité à 23°C	EN 1183-1	1,4 \pm 0,1 g/cm ³	1,05 \pm 0,1 g/cm ³
Consommation		30 ml par mètre linéaire	
Dureté (Shore A)	EN 868	env.25	env.22
Déformation totale admissible		\pm 25%	
Allongement à la rupture	EN 8339	250%	npd**
Paintable		À durcissement complet	
Comportement à la traction	EN 8339/E-Modul 100	<0,4	npd**
Formation de la peau (23°C-50% HR)		ca.60min	ca.10min
Comportement élastique	EN 7389	>70%	npd**
Perte de volume	EN 10563	2,1%	npd**
Croissance d'organismes microbiologiques	EN 846	0	npd**
Stabilité (sans la réduction de la fente)	EN 7390	\leq 1mm	\leq 3mm
Séchage (23°C-50% HR)		env.2mm après 24 heures (selon la superficie)	
Émissions	Emicode®	EC1 ^{Plus} 	-
Température d'application		+5°C / +40°C	
Température d'exercice		-20°C / +100°C	
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E	
Classification des produits (élément de façade)	EN 15651-1	25LM	F-INT
Classification des produits (sanitaire)	EN 15651-3	XS1	npd**
Classification des produits (marchable)	EN 15651-4	25LM	npd**
Emballage		Carton de 20 cartouches	
Stockage		Conserver dans un lieu frais et sec, entre +5°C et +25°C; pendant un max. de 12 mois	

*npd=no performance determined

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Ce document annule et remplace toute version précédente.