

# Top Seal

Junta de punto de clavo en cartucho  
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto  
de: 02/12/2019  
Art. Nr. 020450042  
Rev.01 de: 17/08/2021

## Características

|   |  |
|---|--|
| Material                                  | Poliuretano reticulado húmedo 1-K  |
| Contenido de la botella                   | 1000 g   |
| Densidad                                  | aprox.1,15 g/cm <sup>3</sup> (EN 542 con +20°C)  |
| Viscosidad                                | aprox.1500 mPa.s (cono-placa 300 s <sup>-1</sup> con +20°C)  |
| Tiempo de formación de la película-húmeda | aprox.12 min. con + 20°C, nebulizar con agua, cantidad aplicada 500 µm-PE / PVC                            |
| Tiempo de endurecimiento parcial (75 %)   | aprox.24 h (+20°C / 50% RH)  |
| Tiempo de endurecimiento total (100 %)    | aprox.7 d (+20°C / 50% RH)   |
| Color después del endurecimiento          | Beige  |
| Cantidad a aplicar (promedio)             | aprox.20 g/m   |
| Solventes y emolientes                    | Ninguno  |
| Temperatura de servicio                   | +7°C / +30°C (masa selladora)<br>a partir de -5°C (materiales de construcción y ambiente)                  |
| Caja                                      | 10 botellas  |
| Almacenamiento                            | En lugar fresco y seco, alejado de los rayos UV, máx. 12 meses   |
| Temperatura de almacenamiento             | +15°C / +25°C  |
| Advertencias para la instalación          | Para una instalación homogénea, se recomienda utilizar la boquilla de dosificación FD (Art. No. 020450043) |

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Este documento anula y sustituye a la versión anterior.