

# VSK DS 1500 SYN



Vollflächig klebende Dampf- und Radonsperre

Produktdatenblatt

02065030

Rev.00

27/05/2020

Zusammensetzung	PP.PE.Alu.PE.PP	 EN 13984
Farbe	Weiß	
Rollenbreite	1,5 m	
Rollenlänge	30 m	
Rollengewicht	ca.11 Kg	
Klassifizierung nach UNI-Norm 11470 (IT)	A	
Klassifizierung nach Onorm B4119/B3661 (AT)	Typ I	
Klassifizierung nach SIA 232-1 (CH)	VU-VO G+R	
Konform mit der DTU (FR)	31.2	

WESENTLICHE MERKMALE	PRÜFNORM	MAßEINHEIT	LEISTUNG
Flächengewicht	EN 1849-2	g/m <sup>2</sup>	235 (±10g/m <sup>2</sup> )
Klebstoff	-	-	Dispersionsklebstoff auf Polyacrylatbasis ohne Lösungsmittel und Weichmacher
Klebstoffmenge	-	g/m <sup>2</sup>	ca.100
Vorgeschnittener Liner	-	cm	125 + 25
Sd-Wert	EN ISO 12572	m	> 1500
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	g/m <sup>2</sup> / 24h	ca. 0,02
Wassersäule	EN 20811	cm	> 200
Schlagregentest	EN 1027	Pa	> 600
Wasserdichtheit	EN 13984 (EN1928 Met.A)	-	Bestanden
Reißkraft MD*	EN 12311-1	N/50mm	170 (±30N/50mm)
Reißkraft CD*	EN 12311-1	N/50mm	110 (±30N/50mm)
Reißdehnung MD*	EN 12311-1	%	60 (±15%)
Reißdehnung CD*	EN 12311-1	%	45 (±15%)
Weiterreißwiderstand MD*	EN 12310-1	N	75 (±15N)
Weiterreißwiderstand CD*	EN 12310-1	N	90 (±15N)
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	E
UV-Beständigkeit	-	Monate	3
Temperaturbeständigkeit	-	°C	-40 / +100
Verarbeitungstemperature	-	°C	+5 / +40
Radondichtheit	ISO 11665-10	m <sup>2</sup> /s	1,64 x 10 <sup>-14</sup>
<b>Dauerhaftigkeit</b>			
Kunstlicher alterung	EN 1926	-	Bestanden
Alkalibeständigkeit	EN 13984 (EN1928 Met.A)	-	Bestanden

Dichte	EN 1849-1	Kg/m <sup>3</sup>	336
Dicke	EN 1849-2	mm	0,7
Dampfdiffusionswiderstandszahl [µ]	EN ISO 12572	-	2142857
Wasserdampfdurchlässigkeitskoeffizient	-	Kg/m <sup>2</sup> *s*Pa	0,00002*10-12
Wärmeleitfähigkeit [λ]	-	W/mK	0,22
Spezifische Wärmekapazität	-	J/KgK	1700

\*MD= längs, CD= quer

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite [www.riwega.com](http://www.riwega.com) eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.