

GAE ST Bitum

Tira bituminosa con tejidos no tejidos superficiales
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto
del: 06/07/2021
Art. 020450065 - 020450066
Rev.00

Características	Normativas	Valor	
Código artículo	-	020450065	020450066
Anchura	EN 1848-1	140 mm	200 mm
Longitud	EN 1848-1	10 m	
Tipo de compuesto	-	Betún elastómero (BPE)	
Acabado superior	-	TNT de polipropileno	
Acabado inferior	-	TNT de polipropileno	
Refuerzo	-	Armadura de poliéster	
Color TNT	-	Superior: Azul / Inferior: Azul	
Espesor	-	4 mm	
Densidad	-	1300 Kg/m ³ (± 150 kg/m ³)	
Defectos visibles	EN 1850-1	Ninguno	
Masa areica	EN 1849-1	5,3 kg/m ² (-10%)	
Impermeabilidad (método B)	EN 1928	Superado	
Permeabilidad al vapor de agua	EN 1931	$\mu = 20000$	
Coeficiente de conductividad térmica	-	$\lambda=0,17$ W/mK	
Rigidez dinámica	EN 29052 p.te 1	$s't=s'= 422$ MN/m ³ $s't=s'= 917$ MN/m ³	
Almacenamiento	-	Lugar seco, protegido de los rayos UV, a una temperatura entre + 5 ° C y + 40 ° C. Se recomienda su uso dentro de los 12 meses.	

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Este documento anula y sustituye a la versión anterior.