

# GAE ST Bitum

Bande bitumineuse avec non-tissé superficiel  
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit  
du : 06/07/2021  
Art. 020450065 - 020450066  
Rév.00

Caractéristiques	Norme	Valeur	
Numéro d'article	-	020450065	020450066
Largeur	EN 1848-1	140 mm	200 mm
Longueur	EN 1848-1	10 m	
Adhésif	-	Bitume élastomère (BPE)	
Finition supérieure	-	TNT en polypropylène	
Finition du bas	-	TNT en polypropylène	
Renfort	-	Blindage PET	
Couleur TNT	-	Supérieur: Bleu / Inférieur: Bleu	
Épaisseur	-	4 mm	
Densité	-	1300 kg/m <sup>3</sup> ( $\pm 150$ kg/m <sup>3</sup> )	
Défauts visibles	EN 1850-1	Passé	
Grammage	EN 1849-1	5,3 kg/m <sup>2</sup> (-10%)	
Étanchéité à l'eau (méthode B)	EN 1928	Passé	
Perméabilité à la vapeur d'eau	EN 1931	$\mu = 20000$	
Conductivité thermique	-	$\lambda=0,17$ W/mK	
Rigidité dynamique	EN 29052 p.te 1	$s't=s'= 422$ MN/m <sup>3</sup> $s't=s'= 917$ MN/m <sup>3</sup>	
Stockage	-	Endroit sec, protégé des rayons UV, à une température comprise entre +5 °C et +40 °C. Une utilisation dans les 12 mois est recommandée.	

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans ce document. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Ce document annule et remplace toute version précédente.