

# GAE ST Bitum

Striscia bituminosa con TNT superficiali  
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto  
del: 06/07/2021  
Art. Nr. 020450065 - 020450066  
Rev.00

| Caratteristiche                       | Norme           | Valore   |           |
|---------------------------------------|-----------------|--|-----------|
| Codice articolo                       | -               | 020450065  | 020450066 |
| Larghezza                             | EN 1848-1       | 140 mm   | 200 mm    |
| Lunghezza                             | EN 1848-1       | 10 m   |           |
| Tipo di mescola                       | -               | Bitume elastomero (BPE)  |           |
| Finitura superiore                    | -               | TNT in polipropilene   |           |
| Finitura inferiore                    | -               | TNT in polipropilene   |           |
| Rinforzo                              | -               | Armatura in poliestere   |           |
| Colore TNT                            | -               | Superiore: Azzurro / Inferiore: Azzurro  |           |
| Spessore                              | -               | 4 mm   |           |
| Densità                               | -               | 1300 Kg/m <sup>3</sup> ( $\pm$ 150 kg/m <sup>3</sup> )   |           |
| Difetti visibili                      | EN 1850-1       | Passato  |           |
| Massa areica                          | EN 1849-1       | 5,3 kg/m <sup>2</sup> (-10%)   |           |
| Impermeabilità (metodo B)             | EN 1928         | Passato  |           |
| Permeabilità al vapore acqueo         | EN 1931         | $\mu = 20000$  |           |
| Coefficiente di conducibilità termica | -               | $\lambda=0,17$ W/mK  |           |
| Rigidità dinamica                     | EN 29052 p.te 1 | s't=s'= 422 MN/m <sup>3</sup><br>s't=s'= 917 MN/m <sup>3</sup>   |           |
| Stoccaggio                            | -               | Luogo asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura compresa tra +5 °C e +40 °C. È consigliato l'utilizzo entro i 12 mesi. |           |

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com). La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.