

Enkolan

Guaina liquida sintetica
Riwega | planus

Scheda tecnica prodotto
del: 05/05/2019
Art. Nr. PLA71001 – PLA710011
Rev.02 del: 12/12/2022

	PLA71001	PLA710011
Imballaggio	12,5 kg	4 kg
Caratteristiche tecniche	Valore	
Base	Prepolimero silano-terminato	
Consistenza	Liquido	
Densità	Approx. 1,3 g/cm ³ a 20 °C	
Viscosità	Approx. 6000 mPa*s a 20 °C	
Tempo di formazione della pelle	Approx. 1 h a 20 °C e almeno U.R. 60%	
Colore	Grigio	
Durata di conservazione	Min. 6 mesi	
Resa	Min. 3 kg/m ²	
Lavorazione	Con rullo	
Applicazione	In condizioni di freddo, usare un rullino di pelle di agnello	
Temperatura di applicazione	5 - 35 °C	
Resistenza alle basse temperature	Elastico fino a -35°C	
Accessori	TNT Polyflex	
Campo d'utilizzo	Cemento, legno, massetti, bitume, guaine sintetiche, lamiera	
Caratteristiche	Privo di solventi, inodore, monocomponente	

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.