FDB EXT VSK PLUS

Fensterdichtband mit zusätzlichem Klebestreifen/AUSSENANWENDUNG
Riwega | eternitycomfort

Technisches Datenblatt
vom: 16/05/2022
Art. 02046108 (85 mm) – 02046110 (100 mm)
Rev.00

Wesentliche Merkmale	**Prüfnorm**	**FDB EXT VSK PLUS 85**	**FDB EXT VSK PLUS 100**
Artikel		02046108	02046110
Dispersionsklebstoff		Acrylatbasis	
Zusammensetzung Träger		PET.PP.PET	
Liner		PE-Folie , vorgestanzt auf 25 mm, mit Fingerlift	
Rollenbreite		85 mm	100 mm
Gesamtgewicht	EN 1849-2	400 g/m^2 (± 10 g/m^2)	
Rollenlänge		25 m	
Farbe		Anthrazit	
Dicke	EN 1849-2	0,62 mm	
Maximale zulässige Gesamtverformung		5% (im Bereich der nicht verklebten Bandbreite, ansonsten ist eine Dehnungsreserve einzuplanen)	
Reißkraft MD*	EN 12311-1	290 N/50mm	
Reißkraft CD*	EN 12311-1	31 N/50mm	
Reißdehnung MD*	EN 12311-1	19 %	
Reißdehnung CD*	EN 12311-1	130 %	
Sd-Wert	EN 1931 / EN 12572	0,08 m	
Luftdichtheit	EN 1026	$a_n \leq 0{,}1$ m^3/m^{2}h	
Widerstand gegen Wasserdurchgang	EN 1928	W1 Wassersäule > 2.000 mm	
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +40°C	
Temperaturbeständigkeit		-40°C / +80°C	
Brandverhalten	EN ISO 11925-2: 2010	Klasse E	
UV-Beständigkeit**		6 Monate	
Verpackung		4 Rollen	
Lagerung		Trocken und frostfrei im Originalgebinde, für max. 12 Monate	

*MD= längs, CD= quer

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.