

T-PE-Plan PUR Membrane Adhesive

Polyurethankleber zum Verkleben von Vlieskaschierten Abdichtungsbahnen
Riwega | planus

Technische Daten
vom: 25/10/2021
Art. PLA35002
Rev.01 vom 11/07/2022

Technische Daten	Wert
Farbe	Gelb - Braun
Viskosität bei + 20 °C	Ca. 7,000 mPa*s
Flammpunkt	≥ + 100 °C
Dichte bei + 20 °C	Ca. 1,12 g/cm ³
Arbeitstemperatur	+5 °C bis + 40 °C
Reaktionszeit	Etwa 20 Minuten
Fixierungszeit	2 bis 6 Stunden
Verbrauch	160 – 450 g/mq
Lagerung	Mindestens 6 Monate bei ungeöffneter Verpackung
Verpackung	6,5 kg/Gebinde

Riwega GmbH behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktualisierte Dokument kann auf der Website www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Dokument ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

Vorliegendes Sicherheitsdatenblatt wurde auf der Grundlage der italienischen Originalversion ins Deutsche übersetzt. Riwega GmbH ist nicht verantwortlich für fehlerhafte Übersetzungen, daher verweisen wir auf die Originalversion in italienischer Sprache, download unter www.riwega.com