Dampfsperren aus Bitumen

DS 28 750 PP TOP SK

Flächengewicht	EN 1849-2	**700 g/m²**
Dicke		**0,9 mm**
Sd-Wert		**95 m**
Kleber TOP SK		**bituminös**
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	**530 / 350 N/50mm**
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	**200 / 200 N**
Artikel TOP SK		**02064019**



DS 48 1000 PP / DS 48 1000 PP TOP SK

Flächengewicht	EN 1849-2	**1000 g/m²**
Dicke		**1,0 mm**
Sd-Wert		**106 m**
Kleber TOP SK		**acryl**
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	**470 / 360 N/50mm**
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	**195 / 220 N**
Artikel		**02064014 / 02064012**



DS 48 1100 PP / DS 48 1100 PP TOP SK

Flächengewicht	EN 1849-2	**1100 g/m²**
Dicke		**1,1 mm**
Sd-Wert		**152 m**
Kleber TOP SK		**acryl**
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	**700 / 440 N/50mm**
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	**220 / 230 N**
Artikel / Artikel TOP SK		**02064005 / 02064020**



DS 48 1300 TOP SK

Flächengewicht	EN 1849-2	**1300 g/m²**
Dicke		**1,3 mm**
Sd-Wert		**152 m**
Kleber TOP SK		**acryl**
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	**730 / 450 N/50mm**
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	**250 / 250 N**
Artikel TOP SK		**02064013**



DS 48 2200 TOP SK PP-S

Flächengewicht	EN 1849-2	**2200 g/m²**
Dicke		**1,8 mm**
Sd-Wert		**213 m**
Kleber TOP SK		**bituminös**
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	**930 / 540 N/50mm**
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	**360 / 370 N**
Artikel TOP SK		**02064018**



*MD = längs CD = quer
Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird