

Top Seal



37
R3

LES PLUS PRODUIT :

Le liquide d'étanchéité au clou

- Étanchéité au clou liquide
- Équipé d'une buse spéciale pour une pose homogène et rapide
- Idéal pour l'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent pour les écrans de sous toiture et les pare-pluie
- Un excellent rapport qualité-prix

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Matériau		polyuréthane a réticulation humide 1-K
Viscosité (20°C)		~1500 mPa.s
Densité (20°C)	EN 542	~1,15 g/cm ³
Formation de la pellicule (20°C)		~12 min.
Durcissement partiel (20°C/50% HR)		~24 h
Durcissement total (20°C/50% HR)		~7 d
Rendement		~20 g/m
Température de traitement mastic		+7°C / +30°C
Température de traitement ambiante		de -5°C
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, max. 25°C
Durée de stockage		max. 12 mois

Article et dimensions

Variante	Article	Contenu (ml)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Cartouche	020450042	1000	10	64
Buse FD	020450043	-	1	-