

# Primer y disolventes

57

R3

## Primer Spray

Artículo	02040603
Material	caucho sintético
Contenido	500 ml
Rendimiento (depend. de la superficie)	~30 - 70 m (con L=60 mm)
Temperatura de trabajo	-10°C / +30°C
Resistencia a las temperaturas	-20°C / +80°C
Almacenamiento	seco, en su envase original, máx. 12 meses



## Primer Liquid

Artículo	02040600
Material	caucho sintético y disolvente orgánico
Contenido	500 ml
Rendimiento (depend. de la superficie)	~150 - 250 ml/m <sup>2</sup> (~3 m <sup>2</sup> )
Viscosidad	~150 mPa.s
Temperatura de trabajo	+5°C / +30°C
Almacenamiento	seco, en su envase original, máx. 12 meses



## Primer Bitum

Artículo	02040601
Material	betún en emulsión acuosa y aditivos
Contenido	5 l
Rendimiento (depend. de la superficie)	~200 / 300 g/m <sup>2</sup>
Densidad a 20°C	1,00 ± 0,01 kg/l
Temperatura de trabajo	+5°C / +35°C
Almacenamiento	seco, en su envase original, máx. 12 meses



## Fire Zero Liquid (accesorio USB Fire Zero - pág. 52)

Artículo	02010342
Material	pintura al agua a base de grafito
Contenido	5 kg
Rendimiento	~5,6 kg/rollo USB Fire Zero (~1,2 - 1,4 kg/m <sup>2</sup> )
Masa de volumen	1,22 ± 0,02 kg/l
Temperatura de trabajo	+10°C / +35°C
Almacenamiento	seco, en su envase original, máx. 12 meses

