

FDB EXT VSK 350

Cinta adhesiva acrílica / USO EXTERNO
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto
del: 13/10/2022
Art. 02046135
Rev.01 del: 21/09/2023

Características	Norma	
Adhesivo		Poliacrilato modificado
Soporte adhesivo		Combinación de PP + PP
Liner		Película blanca con Fingerlift, precortada a:
		15 mm 167,5 mm 167,5 mm
Anchura del rollo		350 mm
Peso total	EN 1849-2	300 g/m ² (±10 g/m ²)
Peso del adhesivo		210 g/m ² (±10 g/m ²)
Longitud del rollo		25 m
Color		Antracita
Espesor	EN 1849-2	0,5 mm (±0,5mm)
Deformación total máxima admisible		5% (en la zona de la anchura de la banda no restringida, de lo contrario debe preverse una reserva de expansión)
Resistencia al desgarro MD*	EN 12311-1	230 N/50mm (min.200 N/50mm)
Resistencia al desgarro CD*	EN 12311-1	120 N/50mm (min.100 N/50mm)
Alargamiento a la rotura MD*	EN 12311-1	90% (min.80%)
Alargamiento a la rotura CD*	EN 12311-1	150% (min.140%)
Valor S _d	EN 1931 / EN 12572	0,08 m (±0,05m)
Estanqueidad al aire	EN 1026	a _n ≤ 0,1 m ³ /m ² h
Clase de impermeabilidad	EN 13984 / EN 1928	W1 Columna de agua >2000 mm
Temperatura de trabajo		-10°C / +40°C
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +80°C
Clase de resistencia al fuego	EN ISO 11925-2: 2010	E
Resistencia a los rayos UV**		3 meses
Embalaje		1 rollo
Almacenamiento		Conservar en un lugar fresco y seco, en su envase original, máx. 12 meses

*MD= longitudinal; CD= transversal

** Con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.