


Barreras de vapor bituminosas

50

R2

DS 28 750 PP TOP SK




Masa por unidad de área	EN 1849-2	700 g/m ²
Espesor		0,9 mm
Valor S _a		95 m
Pegamento TOP SK**		bituminoso
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	530 / 350 N/50mm
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	200 / 200 N
Artículo TOP SK**		02064019

DS 48 1100 PP / DS 48 1100 PP TOP SK




Masa por unidad de área	EN 1849-2	1100 g/m ²
Espesor		1,1 mm
Valor S _a		152 m
Pegamento TOP SK**		acrílico
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	700 / 440 N/50mm
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	220 / 230 N
Artículo / Artículo TOP SK**		02064005 / 02064020

DS 48 1300 TOP SK



Masa por unidad de área	EN 1849-2	1300 g/m ²
Espesor		1,3 mm
Valor S _a		152 m
Pegamento TOP SK**		acrílico
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	730 / 450 N/50mm
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	250 / 250 N
Artículo TOP SK**		02064013

DS 48 2200 TOP SK PP-S



Masa por unidad de área	EN 1849-2	2200 g/m ²
Espesor		1,8 mm
Valor S _a		213 m
Pegamento TOP SK**		bituminoso
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	930 / 540 N/50mm
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	360 / 370 N
Artículo TOP SK**		02064018

**TOP SK = doble tira adhesiva integrada

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos