

Primer y disolventes

63

R3



Primer Spray

Artículo	02040603
Material	caucho sintético
Contenido	500 ml
Rendimiento (depend. de la superficie)	~30 - 70 m (con L=60 mm)
Temperatura de trabajo	-10°C / +30°C
Resistencia a las temperaturas	-20°C / +80°C
Almacenamiento	seco, en su envase original, máx. 12 meses



Primer Liquid

Artículo	02040600
Material	caucho sintético y disolvente orgánico
Contenido	500 ml
Rendimiento (depend. de la superficie)	~150 - 250 ml/m ² (~3 m ²)
Viscosidad	~150 mPa.s
Temperatura de trabajo	+5°C / +30°C
Almacenamiento	seco, en su envase original, máx. 12 meses



Primer Bitum

Artículo	02040601
Material	betún en emulsión acuosa y aditivos
Contenido	5 l
Rendimiento (depend. de la superficie)	~100 / 250 g/m ²
Viscosidad	18 - 26 segundos
Densidad a 20°C	0,99 ± 1,05 kg/l
Tiempo de secado	20 - 40 minutos (23°C / 50%RH)
Temperatura de trabajo	+5°C / +35°C
Almacenamiento	seco, en su envase original, máx. 12 meses

Fire Zero Liquid

 (accesorio USB Fire Zero - pág. 56)

Artículo	02010342
Material	pintura al agua a base de grafito
Contenido	5 kg
Rendimiento	~5,6 kg/rollo USB Fire Zero (~1,2 - 1,4 kg/m ²)
Masa de volumen	1,22 ± 0,02 kg/l
Temperatura de trabajo	+10°C / +35°C
Almacenamiento	seco, en su envase original, máx. 12 meses