

FDB INT VSK PLUS FL

Fensterdichtband mit zusätzlichem Klebestreifen/INTERNE ANWENDUNG
Riwega | eternitycomfort

Technisches Datenblatt
vom: 16/05/2022
Art. 02046208 (85 mm) – 02046210 (100 mm)
Rev.00

Wesentliche Merkmale	Prüfnorm	FDB INT VSK PLUS FL 85	FDB INT VSK PLUS FL 100	
Artikel		02046208	02046210	
Dispersionsklebstoff		Acrylatbasis		
Zusammensetzung Träger		PP + PE		
Liner		PE-Folie , vorgestanzt auf 25 mm, mit fingerlift		
Rollenbreite		85 mm	100 mm	
Gewicht Gesamt	EN 1849-2	420 g/m ² ($\pm 10 \text{ g/m}^2$)		
Rollenlänge		25 m		
Farbe		Rosa		
Dicke	EN 1849-2	0,49 mm		
Maximale zulässige Gesamtverformung		5% (im Bereich der nicht verklebten Bandbreite, ansonsten ist eine Dehnungsreserve einzuplanen)		
Reißkraft MD*	EN 12311-1	300 N/50mm		
Reißkraft CD*	EN 12311-1	55 N/50mm		
Reißdehnung MD*	EN 12311-1	25 %		
Reißdehnung CD*	EN 12311-1	135 %		
Sd-Wert	EN 1931 / EN 12572	40 m		
Luftdichtheit	EN 1026	$a_n \leq 0,1 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$		
Widerstand gegen Wasserdurchgang	EN 13984 / EN 1928	W1 Wassersäule > 2.000 mm		
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +40°C		
Temperaturbeständigkeit		-40°C / +80°C		
Brandverhalten	EN ISO 11925-2: 2010	Klasse E		
UV-Beständigkeit**		Nicht der UV-Strahlung aussetzen		
Verpackung		4 Rollen		
Lagerung		Trocken und frostfrei im Originalgebinde, für max. 12 Monate		

*MD= längs, CD= quer

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.