

Elastic Foam



PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La alta elasticidad certificada para la estanqueidad

- Espuma de poliuretano monocomponente
- Altamente aislante, viscoelástica y hermética
- Ideal para garantizar el aislamiento termoacústico de las juntas de conexión
- Alta elasticidad incluso en caso de movimientos de la estructura
- Fórmula poco expansiva para garantizar la estanqueidad

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Material		espuma de poliuretano monocomponente
Densidad	EN ISO 10563	15 / 20 kg/m ³
Rendimiento espuma libre (20°C/65% UR)	FEICA TM 1003	~38 l (dm ³)
Conductividad térmica	DIN 56612	~0,0365 W/mK
Resistencia difusión vapor de agua μ	EN 12086	19
Aislamiento acústico junta (fisura 10 mm x 100 mm)	Önorm EN ISO 10140	R _{s,w} (C; Ctr): 63 (-2;-5) dB
Impermeabilidad al aire	EN 1026/EN 12207	hasta 600 Pa
Cortable (20°C/65% UR)		15 - 20 min.
Formación de la piel (20°C/65% UR)		8 - 12 min.
Clase de reacción al fuego	DIN 4102-1	B3
Emisiones	EMICODE®	EC1 PLUS
Temperatura de trabajo bote		+10°C / +30°C
Temperatura de trabajo ambiente		+5°C / +35°C
Temperatura de trabajo ideal		+15°C / +25°C
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +80°C
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, máx. 20°C
Tiempo de almacenamiento		máx. 12 meses



Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Contenido (ml)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Bote	02040505	750	12	56