

Sil Power Fix

37

R3

LES PLUS PRODUIT :

Le mastic élastique, durable et invisible

- Mastic MS polymère
- Idéal pour l'étanchéité à l'air et au vent pour toutes les fissures de l'enveloppe du bâtiment
- Invisibilité totale et flexibilité lors de mouvement de structure
- Particulièrement résistant aux dilatations et aux vibrations



Article et dimensions

Variante	Article	Contenu (ml)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Incolore	02040408	290	20	60
Blanc	02040409	290	20	60

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Matériau	MS polymère	
Couleur	Incolore	Blanc
Densité	~1,05 g/cm ³	~1,4 g/cm ³
Rendement	30 ml/m	
Dureté (Shore A)	~22	~25
Déformation totale max. de la fissure	±25 %	
Allongement à la rupture	npd*	250 %
Peut être peint	au durcissement complet	
Formation de la pellicule (23°C/50% UR)	~10 min.	~60 min.
Séchage (23°C/50% UR)	~2 mm/24 h	
Émissions	EMICODE®	- EC1 ^{PLUS}
Température de traitement	+5°C / +40°C	
Résistance à la température	-20°C / +100°C	
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Classification éléments de façade	EN 15651-1	F-INT 25LM
Classification pour plomberie	EN 15651-3	npd* XS1
Classification de passage	EN 15651-4	npd* 25LM
Lieu de stockage	sec, à l'abri des rayons UV, +5°C / +25°C	
Durée de stockage	max. 12 mois	

*no performance determinated

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit