

FDB Vario VSK Corner FL

Ruban adhésif acrylique pré plié à hygrométrie variable
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit
du: 26/01/2026
Art. Nr. 02045816-02045817
Rev.00 du: -



Caratteristiche	Norma	FDB Vario VSK Corner FL 75	FDB Vario VSK Corner FL 100
Article		02045816	02045817
Adhésif		Acrylique avec "Fingerlift"	
Support adhésif		PET.PA	
Couleur		Blanc	
Largeur rouleau		75 mm (15 + 60mm)	100 mm (15 + 85mm)
Longueur rouleau		25 m	
Poids (total)	EN 1849-2	400 g/m ² (± 10 %)	
Epaisseur	EN 1849-2	0,63 mm (± 10 %)	
Déformation totale maximale admissible		5% (dans la zone de la largeur de la bande non liée, sinon une réserve d'expansion doit être prévue)	
Doublure de protection		Partielle	
Résistance à la déchirure MD*	EN 12311-1	300 N/50mm, env. 220 N/50mm	
Résistance à la déchirure CD*	EN 12311-1	80 N/50mm, env. 65 N/50mm	
Allongement à la traction MD*	EN 12311-1	25 %, env. 15 %	
Allongement à la traction CD*	EN 12311-1	135 %, env. 125 %	
Étanchéité à l'eau	EN 1928	W1	
Colonne d'eau		> 2000 mm	
Étanchéité à l'air	EN 1026	a _n ≤ 0,1 m ³ /m ² h	
Test pluie battante	EN 1027	> 600 Pa	
Valeur S _d	EN 1931 / EN 12572	0,5 m ≤ S _d ≤ 20 m hygrovariable	
Réaction au feu	EN ISO 11925-2	Classe E	
Stabilité rayons UV		6 mois**	
Résistance à la température		- 40°C / +80°C	
Température d'application		- 10°C / +40°C	
Emballage (rouleaux par carton)		6 (6 x 25 m= 150 m)	4 (4 x 25 m= 100 m)
Stockage		Conserver dans un lieu frais et sec, dans le carton d'origine, pendant max. 12 mois	

*MD= longitudinal; CD= transversal / **en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. il se réserve la possibilité de modifier e/o ajourner les données reportées dans la présente fiche technique. La fiche technique ajournée est trouvable sur www.riwega.com. La présente fiche technique annule et remplace la version précédente.