

FDB Vario VSK Corner FL

Nastro adesivo acrilico prepiegato a igrometria variabile
Riweга | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto
del: 26/01/2026
Art. Nr. 02045816-02045817
Rev.00 del: -



Caratteristiche	Norma	FDB Vario VSK Corner FL 75	FDB Vario VSK Corner FL 100
Articolo		02045816	02045817
Collante		Acrilico con "Fingerlift"	
Supporto del collante		PET.PA	
Colore		Bianco	
Larghezza rotolo		75 mm (15 + 60 mm)	100 mm (15 + 85 mm)
Lunghezza rotolo		25 m	
Peso (totale)	EN 1849-2	400 g/m ² (± 10 %)	
Spessore	EN 1849-2	0,63 mm (± 10 %)	
Deformazione totale massima ammissibile		5% (nell'area della larghezza del nastro non vincolato, altrimenti si deve prevedere una riserva di espansione)	
Liner di protezione		Parziale	
Resistenza allo strappo MD*	EN 12311-1	300 N/50mm, medio 220 N/50mm	
Resistenza allo strappo CD*	EN 12311-1	80 N/50mm, medio 65 N/50mm	
Allungamento a rottura MD*	EN 12311-1	25 %, medio 15 %	
Allungamento a rottura CD*	EN 12311-1	135 %, medio 125 %	
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	W1	
Colonna d'acqua		> 2000 mm	
Tenuta all'aria	EN 1026	a _n ≤ 0,1 m ³ /m ² h	
Tenuta alla pioggia battente	EN 1027	> 600 Pa	
Valore S _d	EN 1931 / EN 12572	0,5 m ≤ S _d ≤ 20 m igrovariabile	
Reazione al fuoco	EN ISO 11925-2	Classe E	
Resistenza ai raggi UV		6 mesi**	
Resistenza alla temperatura		- 40°C / +80°C	
Temperatura di lavorazione		- 10°C / +40°C	
Imballaggio (rotoli per scatola)		6 (6 x 25 m= 150 m)	4 (4 x 25 m= 100 m)
Stoccaggio		Conservare in luogo fresco e asciutto, nella confezione originale, per max. 12 mesi	

*MD= longitudinale; CD= trasversale / **In riferimento al clima dell'Europa Centrale

Riweга S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riweга.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.