

FDB Vario VSK Corner FL

Vorgefaltetes Fensterabdichtungsband mit variabler Dampfdurchlässigkeit
Riwega | eternitycomfort

Technisches Datenblatt
vom: 26/01/2026
Art. Nr. 02045816-02045817
Rev.00 vom: -



Wesentliche Merkmale	Prüfung	FDB Vario VSK Corner FL 75	FDB Vario VSK Corner FL 100
Artikel		02045816	02045817
Dispersionsklebstoff		Acrylatbasis mit "Fingerlift"	
Zusammensetzung Träger		PET.PA	
Farbe		Weiß	
Rollenbreite		75 mm (15 + 60mm)	100 mm (15 + 85mm)
Rollenlänge		25 m	
Gesamtgewicht	EN 1849-2	400 g/m ² (± 10 %)	
Dicke	EN 1849-2	0,63 mm (± 10 %)	
Widerstand gegen Wasserdurchgang		5% (im Bereich der nicht verklebten Bandbreite, ansonsten ist eine Dehnungsreserve einzuplanen)	
Schutzliner		Partiell	
Reißfestigkeit MD*	EN 12311-1	300 N/50mm, mind. 220 N/50mm	
Reißfestigkeit CD*	EN 12311-1	80 N/50mm, mind. 65 N/50mm	
Reißdehnung MD*	EN 12311-1	25 %, mind. 15 %	
Reißdehnung CD*	EN 12311-1	135 %, mind. 125 %	
Dichtigkeitsklasse	EN 1928	W1	
Wassersäule		> 2000 mm	
Luftdichtheit	EN 1026	$a_n \leq 0,1 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$	
Beständigkeit gegen strömenden Regen	EN 1027	> 600 Pa	
Sd Wert	EN 1931 / EN 12572	$0,5 \text{ m} \leq S_d \leq 20 \text{ m}$ hygrovariabel	
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Klasse E	
UV-Beständigkeit		6 Monate**	
Temperaturbeständigkeit		- 40°C / +80°C	
Verarbeitungstemperatur		- 10°C / +40°C	
Verpackung (Rollen pro Box)		6 (6 x 25 m= 150 m)	4 (4 x 25 m= 100 m)
Lagerung		Trocken und frostfrei im Originalgebinde, für max. 12 Monate	

*MD= längs, CD= quer / **bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.