

USB Welding Start

Dichtes Dachrinnenzubehör, das mit der Membran USB Weld AS und dem PVC-beschichteten Blech verschweißt werden kann
Riwega | eternitycomfort

Produktdatenblatt

vom 24/04/2026

Art. Nr. 02010355

Rev.00 vom -

Farbe	Grau	
Zusammensetzung	PVC-Band, verschweißt mit USB Weld AS-Band	
Rollenbreite	0,25 m PVC + 0,30 m USB Weld AS	
Rollenlänge	15 m	
Rollengewicht	12 kg	
Klassifizierung nach SIA 232-1 (CH)	Konform	

PRODUKTDATENBLATT - USB WELD AS

WESENTLICHE MERKMALE	PRÜFNORM	MAßEINHEIT	LEISTUNG
Material	-	-	PU.PET.PU
Flächengewicht	EN 1849-2	g/m ²	345 (±15 g/m ²)
Dicke	-	mm	0,9
Sd-Wert	EN ISO 12572	m	0,3 (-0,05/+0,1m)
Kaltverschweißbarkeit	-	-	Mit Lösungsmittel THF Welding Liquid (Art. 02010352)
Heißverschweißbarkeit	-	-	Heißluft mit Temperaturen von 200 °C bis 300 °C
Wasserdichtheit	EN 1928 (Met. A)	-	W1
Reißkraft MD*	EN 12311-1	N/50mm	350 (-35/+40N/50mm)
Reißkraft CD*	EN 12311-1	N/50mm	430 (-30/+90N/50mm)
Reißdehnung MD*	EN 12311-1	%	45 (±10%)
Reißdehnung CD*	EN 12311-1	%	50 (-10/+15%)
Weiterreißwiderstand MD*/CD*	EN 12310-1	N	280/250 (-40/+30N)
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	E
UV-Beständigkeit	-	Monate	3**
Temperaturbeständigkeit	-	°C	-40 / +90

PRODUKTDATENBLATT - PVC

Material	-	-	PVC
Flächengewicht	EN 1849-2	g/m ²	1015
Dicke	-	mm	0,5
Reißkraft MD*	DIN EN ISO 1421	N/50mm	3000
Reißkraft CD*	DIN EN ISO 1421	N/50mm	3000
Reißkraft (-25°C) MD*	DIN EN ISO 1421	N/50mm	>2200
Reißkraft (-25°C) CD*	DIN EN ISO 1421	N/50mm	>2200
Zugdehnung MD*	DIN 53 363	N	300
Zugdehnung CD*	DIN 53 363	N	300
Haftung (geschweißtes Muster)	DIN EN ISO 2411	N/50mm	120
UV-Beständigkeit	-	Monate	Stabil
Temperaturbeständigkeit	DIN EN 1876-1	°C	-30 / +70

*MD= längs, CD= quer.

Zubehör: Schweißstreifen USB WELDING STRIP Art. 02010353 - Verbindungsstreifen aus dem gleichen Material im Format 0,3 x 10 m für Beschläge und Umfänge, SEAL INT Art. 020103531 e SEAL EXT Art. 020103532 - Vorgefertigten Innenecken und Außenecken, SEAL DD Art. 020103530 - Heiß- oder kaltverschweißbare Dichtungsmanschette

**Achtung! Die Verschweißung sämtlicher Nähte muss innerhalb von 14 Tagen nach der Verlegung der Dachbahn abgeschlossen sein. Schützen Sie die Dachbahn in der Zwischenzeit, falls erforderlich, mit einer provisorischen Abdeckplane.

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.