

FDB EXT FL

Cinta adhesiva acrílica / USO EXTERIOR
Riweга | eternitycomfort

Ficha técnica producto
de: 13/10/2022
Art. 02046108 / 02046110
02046115 / 02046135
Rev. 04 de: 23/06/2026

Características	Norma	FDB EXT FL 75	FDB EXT FL 100	FDB EXT FL 150	FDD EXT FL 350
Artículo		02046108	02046110	02046115	02046135
Adhesivo		Poliacrilato modificado			
Soporte adhesivo		Combinación de PP + PP			
Color		Antracita			
Liner		Película con Fingerlift, precortada a:			
		25 + 50 mm	25 + 75 mm	25 + 60 + 65 mm	15+167,5+167,5mm
Anchura del rollo		75 mm	100 mm	150 mm	350 mm
Longitud del rollo		25 m			
Peso total	EN 1849-2	380 g/m ² (± 20 g/m ²)			
Peso del adhesivo	EN 1849-2	210 g/m ² (± 10 g/m ²)			
Peso del film	EN 1849-2	80 g/m ² (± 10 g/m ²)			
Espesor	EN 1849-2	0,5 mm (± 0,1 mm)			
Resistencia al desgarro MD*	EN 12311-1	250 N/50mm (± 30 N/50mm)			
Resistencia al desgarro CD*	EN 12311-1	120 N/50mm (± 20 N/50mm)			
Alargamiento a la rotura CD*	EN 12311-1	90 % (± 25%)			
Alargamiento a la rotura CD*	EN 12311-1	150 % (± 30%)			
Clase de impermeabilidad	EN 1928 Meth. A	W1			
Columna de agua		> 2000 mm			
Estanqueidad al aire	EN 1026	a _n ≤ 0,1 m ³ /m ² h			
Valor S _d	EN 1931 / EN 12572	Ca. 0,05 m			
Clase de resistencia al fuego	EN ISO 13501-1	Clase E			
Resistencia a los rayos UV		24 Semanas**			
Resistencia a las temperaturas		- 40°C / +80°C			
Temperatura de trabajo		- 10°C / +40°C			
Substancias peligrosas	EU1907:2006	Ninguna			
Embalaje		5 (5 x 25 m= 125 m)	4 (4 x 25 m= 100 m)	2 (2 x 25 m= 50 m)	1 (1 x 25 m= 25 m)
Almacenamiento		Conservar en un lugar fresco y seco, en su envase original, máx. 12 meses			

*MD= longitudinal; CD= transversal / **con relación al clima de Europa Central

Riweга S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riweга.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.