

FDB INT FL

Cinta adhesiva acrílica / USO INTERIOR
Riweга | eternitycomfort

Ficha técnica producto
de: 21/09/2023
Art. 02046208 / 02046210
02046215 / 02046250
Rev. 04 de: 23/06/2026



Características	Norma	FDB INT FL 75	FDB INT FL 100	FDB INT FL 150	FDB INT FL 300
Artículo		02046208	02046210	02046215	02046250
Adhesivo		Poliacrilato modificado			
Soporte adhesivo		Combinación de PP + PE			
Color		Rosa			
Liner		Película con Fingerlift, precortada a:			
		25 + 50 mm	25 + 75 mm	25 + 60 + 65 mm	15+167,5+167,5mm
Anchura del rollo		75 mm	100 mm	150 mm	350 mm
Longitud del rollo		25 m			
Peso total	EN 1849-2	400 g/m ² (± 20 g/m ²)			
Peso del adhesivo	EN 1849-2	210 g/m ² (± 10 g/m ²)			
Peso del film	EN 1849-2	120 g/m ² (± 10 g/m ²)			
Espesor	EN 1849-2	0,4 mm (± 0,1 mm)			
Resistencia al desgarro MD*	EN 12311-1	200 N/50mm (± 20 N/50mm)			
Resistencia al desgarro CD*	EN 12311-1	120 N/50mm (± 20 N/50mm)			
Alargamiento a la rotura CD*	EN 12311-1	140 % (± 20%)			
Alargamiento a la rotura CD*	EN 12311-1	180 % (± 20%)			
Clase de impermeabilidad	EN 1928 Meth. A	W1			
Columna de agua		> 2000 mm			
Estanqueidad al aire	EN 1026	a _n ≤ 0,1 m ³ /m ² h			
Valor S _d	EN 1931 / EN 12572	Ca. 40 m			
Clase de resistencia al fuego	EN ISO 13501-1	Clase E			
Resistencia a los rayos UV		12 Semanas**			
Resistencia a las temperaturas		- 40°C / +80°C			
Temperatura de trabajo		- 5°C / +40°C			
Substancias peligrosas	EU1907:2006	Ninguna			
Embalaje		5 (5 x 25 m = 125 m)	4 (4 x 25 m = 100 m)	2 (2 x 25 m = 50 m)	1 (1 x 25 m = 25 m)
Almacenamiento		Conservar en un lugar fresco y seco, en su envase original, máx. 12 meses			

*MD= longitudinal; CD= transversal / **con relación al clima de Europa Central

Riweга S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riweга.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.