

# FDB Vario Corner FL

Cinta adhesiva acrílica prepegada con hygrometría variable  
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto  
de: 26/01/2026  
Art. Nr. 02045816-02045817  
Rev. 01 de: 23/06/2026



Características	Norma	FDB Vario Corner FL 75	FDB Vario Corner FL 100
Artículo		02045816	02045817
Adhesivo		Acrílico con "Fingerlift"	
Soporte adhesivo		PET.PA	
Color		Blanco	
Anchura rollo		75 mm (15 + 60mm)	100 mm (15 + 85mm)
Longitud rollo		25 m	
Peso (total)	EN 1849-2	400 g/m <sup>2</sup> (± 10 %)	
Espesor	EN 1849-2	0,63 mm (± 10 %)	
Deformación total máxima admisible		5% (en la zona de la anchura de la banda no restringida, de lo contrario debe preverse una reserva de expansión)	
Liner de protección		Parcial	
Resistencia al desgarro MD*	EN 12311-1	300 N/50mm, aprox. 220 N/50mm	
Resistencia al desgarro CD*	EN 12311-1	80 N/50mm, aprox. 65 N/50mm	
Alargamiento a la rotura MD*	EN 12311-1	25 %, aprox. 15 %	
Alargamiento a la rotura CD*	EN 12311-1	135 %, aprox. 125 %	
Impermeabilidad al agua	EN 1928	W1	
Columna de agua		> 2000 mm	
Resistencia al paso del aire	EN 1026	$a_n \leq 0,1 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$	
Test de fuerte lluvias	EN 1027	> 600 Pa	
Valor S <sub>d</sub>	EN 1931 / EN 12572	0,5 m ≤ S <sub>d</sub> ≤ 20 m hygrovARIABLE	
Clase de resistencia al fuego	EN ISO 11925-2	Clase E	
Resistencia a los rayos UV		6 meses**	
Resistencia a las temperaturas		- 40°C / +80°C	
Temperatura de trabajo		- 10°C / +40°C	
Caja		6 (6 x 25 m= 150 m)	4 (4 x 25 m= 100 m)
Almacenamiento		Almacenar en un lugar fresco y seco por un máximo de 12 meses	

\* MD= longitudinal; CD= transversal / \* con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.