

FDB Vario Corner FL

Ruban adhésif acrylique pré plié à hygrométrie variable
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit

du: 26/01/2026

Art. Nr. 02045816-02045817

Rev. 01 du: 23/06/2026



Caractéristique	Norma	FDB Vario Corner FL 75	FDB Vario Corner FL 100
Article		02045816	02045817
Adhésif		Acrylique avec "Fingerlift"	
Support adhésif		PET.PA	
Couleur		Blanc	
Largeur rouleau		75 mm (15 + 60mm)	100 mm (15 + 85mm)
Longueur rouleau		25 m	
Poids (total)	EN 1849-2	400 g/m ² (± 10 %)	
Épaisseur	EN 1849-2	0,63 mm (± 10 %)	
Déformation totale maximale admissible		5% (dans la zone de la largeur de la bande non liée, sinon une réserve d'expansion doit être prévue)	
Doubleur de protection		Partielle	
Résistance à la déchirure MD*	EN 12311-1	300 N/50mm, env. 220 N/50mm	
Résistance à la déchirure CD*	EN 12311-1	80 N/50mm, env. 65 N/50mm	
Allongement à la traction MD*	EN 12311-1	25 %, env. 15 %	
Allongement à la traction CD*	EN 12311-1	135 %, env. 125 %	
Étanchéité à l'eau	EN 1928	W1	
Colonne d'eau		> 2000 mm	
Étanchéité à l'air	EN 1026	$a_n \leq 0,1 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$	
Test pluie battante	EN 1027	> 600 Pa	
Valeur S _d	EN 1931 / EN 12572	$0,5 \text{ m} \leq S_d \leq 20 \text{ m}$ hygrovARIABLE	
Réaction au feu	EN ISO 11925-2	Classe E	
Stabilité rayons UV		6 mois**	
Résistance à la température		- 40°C / +80°C	
Température d'application		- 10°C / +40°C	
Emballage (rouleaux par carton)		6 (6 x 25 m= 150 m)	4 (4 x 25 m= 100 m)
Stockage		Conserver dans un lieu frais et sec, dans le carton d'origine, pendant max. 12 mois	

*MD= longitudinal; CD= transversal / **en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. il se réserve la possibilité de modifier e/o ajourner les données reportées dans la présente fiche technique. La fiche technique ajournée est trouvable sur www.riwega.com. La présente fiche technique annule et remplace la version précédente.