

FDB EXT FL

Nastro adesivo acrilico / USO ESTERNO
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto
del: 13/10/2022
Art. 02046108 / 02046110
02046115 / 02046135
Rev. 04 del: 23/06/2026

Caratteristiche	Norma	FDB EXT FL 75	FDB EXT FL 100	FDB EXT FL 150	FDB EXT FL 350
Articolo		02046108	02046110	02046115	02046135
Collante		Poliacrilato modificato			
Supporto del collante		Combinazione di PP + PP			
Colore		Antracite			
Liner		Film con Fingerlift, pretagliato a:			
		25 + 50 mm	25 + 75 mm	25 + 60 + 65 mm	15+167,5+167,5mm
Larghezza rotolo		75 mm	100 mm	150 mm	350 mm
Lunghezza rotolo		25 m			
Peso (totale)	EN 1849-2	380 g/m ² (± 20 g/m ²)			
Quantità di colla	EN 1849-2	210 g/m ² (± 10 g/m ²)			
Massa areica supporto	EN 1849-2	80 g/m ² (± 10 g/m ²)			
Spessore	EN 1849-2	0,5 mm (± 0,1 mm)			
Resistenza allo strappo MD*	EN 12311-1	250 N/50mm (± 30 N/50mm)			
Resistenza allo strappo CD*	EN 12311-1	120 N/50mm (± 20 N/50mm)			
Allungamento a rottura MD*	EN 12311-1	90 % (± 25%)			
Allungamento a rottura CD*	EN 12311-1	150 % (± 30%)			
Impermeabilità all'acqua	EN 1928 Meth. A	W1			
Colonna d'acqua		> 2000 mm			
Tenuta all'aria	EN 1026	a _n ≤ 0,1 m ³ /m ² h			
Valore S _d	EN 1931 / EN 12572	Ca. 0,05 m			
Reazione al fuoco	EN ISO 13501-1	Classe E			
Resistenza ai raggi UV		24 Settimane**			
Resistenza alla temperatura		- 40°C / +80°C			
Temperatura di lavorazione		- 10°C / +40°C			
Sostanze pericolose	EU1907:2006	Nessuna			
Imballaggio (rotoli per scatola)		5 (5 x 25 m= 125 m)	4 (4 x 25 m= 100 m)	2 (2 x 25 m= 50 m)	1 (1 x 25 m= 25 m)
Stoccaggio		12 mesi, ambiente asciutto, al riparo dal gelo, nel contenitore originale			

*MD= longitudinale; CD= trasversale / **In riferimento al clima dell'Europa Centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.