

# FDB INT FL

Acrylatklebeband / INTERNE ANWENDUNG

Riwega | eternitycomfort

Technisches Datenblatt

vom: 21/09/2023

Art. 02046208 / 02046210

02046215 / 02046250

Rev. 04 vom: 23/06/2026



| Wesentliche Merkmale        | Prüfnorm           | FDB INT FL 75                                                | FDB INT FL 100         | FDB INT FL 150        | FDB INT FL 350        |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Artikel                     |                    | 02046208                                                     | 02046210               | 02046215              | 02046250              |
| Klebstoff                   |                    | Modifiziertes Polyacrylat                                    |                        |                       |                       |
| Klebstoffunterstützung      |                    | Kombination aus PP + PE                                      |                        |                       |                       |
| Farbe                       |                    | Rosa                                                         |                        |                       |                       |
| Liner                       |                    | Film mit Fingerlift, vorgestanz auf:                         |                        |                       |                       |
|                             |                    | 25 + 50 mm                                                   | 25 + 75 mm             | 25 + 60 + 65 mm       | 15+167,5+167,5mm      |
| Rollenbreite                |                    | 75 mm                                                        | 100 mm                 | 150 mm                | 350 mm                |
| Rollenlänge                 |                    | 25 m                                                         |                        |                       |                       |
| Gewicht Gesamt (inkl.liner) | EN 1849-2          | 400 g/m <sup>2</sup> (± 20 g/m <sup>2</sup> )                |                        |                       |                       |
| Gewicht klebstoff           | EN 1849-2          | 210 g/m <sup>2</sup> (± 10 g/m <sup>2</sup> )                |                        |                       |                       |
| Gewicht laminat             | EN 1849-2          | 120 g/m <sup>2</sup> (± 10 g/m <sup>2</sup> )                |                        |                       |                       |
| Dicke                       | EN 1849-2          | 0,4 mm (± 0,1 mm)                                            |                        |                       |                       |
| Reißkraft MD*               | EN 12311-1         | 200 N/50mm (± 20 N/50mm)                                     |                        |                       |                       |
| Reißkraft CD*               | EN 12311-1         | 120 N/50mm (± 20 N/50mm)                                     |                        |                       |                       |
| Reißdehnung MD*             | EN 12311-1         | 140 % (± 20%)                                                |                        |                       |                       |
| Reißdehnung CD*             | EN 12311-1         | 180 % (± 20%)                                                |                        |                       |                       |
| Wasserdichtheit             | EN 1928 Meth. A    | W1                                                           |                        |                       |                       |
| Wassersäule                 |                    | > 2000 mm                                                    |                        |                       |                       |
| Luftdichtheit               | EN 1026            | a <sub>n</sub> ≤ 0,1 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h        |                        |                       |                       |
| S <sub>d</sub> -Wert        | EN 1931 / EN 12572 | Ca. 40 m                                                     |                        |                       |                       |
| Brandverhalten              | EN ISO 13501-1     | Klasse E                                                     |                        |                       |                       |
| UV-Beständigkeit            |                    | 12 Settimane**                                               |                        |                       |                       |
| Temperaturbeständigkeit     |                    | - 40°C / +80°C                                               |                        |                       |                       |
| Verarbeitungstemperatur     |                    | - 5°C / +40°C                                                |                        |                       |                       |
| Gefahrstoffe                | EU1907:2006        | Keine                                                        |                        |                       |                       |
| Verpackung                  |                    | 5<br>(5 x 25 m= 125 m)                                       | 4<br>(4 x 25 m= 100 m) | 2<br>(2 x 25 m= 50 m) | 1<br>(1 x 25 m= 25 m) |
| Lagerung                    |                    | Trocken und frostfrei im Originalgebinde, für max. 12 Monate |                        |                       |                       |

\*MD= längs; CD= quer / \*\*bezieht sich auf Mitteleuropäisches Klima

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite [www.riwega.com](http://www.riwega.com) eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.