

Enkolan Beschichtung



VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die Beschichtung für ein komplettes System

- Einkomponentig und für den Gebrauch bereit
- Lösemittelfrei
- Selbstnivellierende Flüssigkeit, um eine Einheitliche Oberfläche zu generieren
- Einfache und schnelle Verlegung in einer Lage
- Dickflüssig, um auch im Randbereich an den Hochzügen gut zu haften

new
product

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Materialbasis		Silan-terminiertes Präpolymer
Dichte (bei 20°C)		1,4 g/cm³
Konsistenz		flüssig
Viskosität (bei 20°C)		~ 8000 kPas
Verbrauch		min. 2-3 kg/m² (im waagerechten Bereich)
Hautbildungszeit (20°C / 60% Feuchtigkeit)		~ 1 h
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +35°C
Haltbarkeit in geschlossenem Gebinde		12 Monate
Zubehör		Quarzsand
Anwendung		Kalt mit Lammfellrolle, Glätter oder Zahnkelle

Artikel und Abmessungen

Artikel	Farbe	Inhalt (kg)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
PLA71017	Graugrün	12,5	1	45