

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Ermetico e impermeabile


- Rivestimento per tenuta all'aria e al vento
- Resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e tenuta ermetica ad aria e vento
- Posa a spruzzo (airless) comoda e veloce
- Perfetta aderenza, adatto a complessi dettagli costruttivi e resistente alle micro fessurazioni



Caratteristiche:



Applicazioni:



Scheda tecnica

Aspetto	-	pasta fluida tixotropica
Stabilità nei vasi originali chiusi	-	12 mesi
Residuo secco a 130°C	EN ISO 3251	62 % / 68 %
Viscosità Brookfield a 23°C (gir. 6, 10 rpm)	EN ISO 3219	10.000 ± 12.000 mPa.s
Densità 20°C	DIN 53217	1,25 g/ml
Asciugatura fuori polvere a 23°C	-	~ 4 ore*
Essiccazione completa	-	min. 24 ore*
COV (Componenti Organici Volatili)	dir. 2004/42/CE	0 g/l

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

(UNI EN 1504-2:2005 – C RIVESTIMENTI – PI MC IR PR)

Permeabilità alla CO ₂	EN 1062-6	≥ 50 m S_d CO₂
Permeabilità al vapore acqueo	EN ISO 7783	10.000 μ
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	EN 1062-3	w < 0,1 Kg/m²·h^{0,5}
Forza di aderenza per trazione diretta	EN 1542	≥ 1 N/mm²

colore standard a magazzino: grigio (10 kg);
altri colori (bianco/rosso/verde) e confezioni: disponibili con ordine minimo di 300 kg

*valori registrati con temperatura di 23°C e umidità al 50%. I dati espressi possono variare in funzione dello spessore del prodotto applicato e delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, assorbimento del fondo.

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti