

# Enkolan Sigillante

12

P2

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### Il sigillante protettivo finale che completa il sistema

- Sigillante trasparente, mono-componente e pronto all'uso
- Privo di solventi
- Resistente ai raggi UV, agenti atmosferici
- Calpestabile e resistente nel tempo
- Applicazione a rullo o pennello
- Autolivellante per finitura uniforme



new  
product



## Caratteristiche:



## Classificazione:



## Scheda tecnica

|                                                |  |                                                 |
|------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
| Base                                           |  | <b>prepolimero silano-terminato</b>             |
| Densità (a 20°C)                               |  | <b>1,1 g/cm<sup>3</sup></b>                     |
| Consistenza                                    |  | <b>liquido</b>                                  |
| Viscosità (a 20°C)                             |  | <b>~ 3000 kPas</b>                              |
| Resa                                           |  | <b>~ 250 / 500 g/m<sup>2</sup></b>              |
| Tempo di formazione pelle (20°C / 60% umidità) |  | <b>~ 1 / 2 h</b>                                |
| Temperatura di lavorazione                     |  | <b>+5°C / +35°C</b>                             |
| Durabilità nei contenitori chiusi              |  | <b>12 mesi</b>                                  |
| Accessori                                      |  | <b>Enketop Chips di plastica in vari colori</b> |
| Applicazione                                   |  | <b>a freddo con rullino di velluto</b>          |

## Articolo e dimensioni

| Articolo | Colore      | Contenuto (kg) | Conf. (pz) | Bancale (conf.) |
|----------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| PLA71019 | trasparente | 3              | 1          | 118             |